

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-114838

(43)Date of publication of application : 16.04.2002

(51)Int.Cl.

C08G 61/02

C08J 5/24

(21)Application number : 2000-308823

(71)Applicant : MITSUBISHI GAS
CHEM CO INC

(22)Date of filing :

10.10.2000


(72)Inventor : HAGIWARA ISAO
YAMAZAKI
KATSUTOSHI
YOKOYAMA JUN
HIRAMATSU MASAO

(54) HIGHLY DURABLE FLAME RETARDANT CYANATE RESIN

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain both an environmentally friendly type cyanate compound which is a highly durable substrate material with a slight change in electrical reliability even under severe service conditions and achieving flame retardance without any halogen and a composition thereof.

SOLUTION: This cyanate resin is represented by the following general formula 1 (R1 and R2 are each any of the same or different hydrogen atom, a lower alkyl group, an aryl group or an aralkyl group; x is an integer of 0-3; y is an integer of 0-5; Ar is an aromatic group such as phenylene or biphenylene; and n and m denote each the same or different natural number). The composition uses the cyanate resin.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's
decision of rejection]

[Kind of final disposal of application
other than the examiner's decision
of rejection or application
converted registration]

[Date of final disposal for
application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against
examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-114838

(P2002-114838A)

(43) 公開日 平成14年4月16日 (2002.4.16)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマート* (参考)
C 0 8 G 61/02		C 0 8 G 61/02	4 F 0 7 2
C 0 8 J 5/24	C F B	C 0 8 J 5/24	C F B 4 J 0 3 2

審査請求 未請求 請求項の数6 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願2000-308823 (P2000-308823)

(22) 出願日 平成12年10月10日 (2000. 10. 10)

(71) 出願人 000004466

三菱瓦斯化学株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

(72) 発明者 萩原 猪佐夫

東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱瓦

斯化学株式会社東京研究所内

(72) 発明者 山崎 克敏

東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱瓦

斯化学株式会社東京研究所内

(72) 発明者 横山 潤

東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱瓦

斯化学株式会社東京研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 高耐久性難燃シアネート樹脂


(57) 【要約】

【目的】 過酷な使用条件においても電気的信頼性の変化が少なく、高耐久性の基板材料であって、尚且つ、ノンハロゲンで難燃性を達成する環境調和型のシアネート化

合物およびその組成物を提供する。

【構成】 下記一般式 1

【化 1】



(式中、R¹およびR²は、同一もしくは異なる水素原子、低級アルキル基、アリール基もしくはアラルキル基の何れかであり、xは0~3、yは0~5の整数であり、A

rは、フェニレン、ピフェニレン等の芳香族の基であり、nおよびmは同一もしくは異なる自然数を示す) で表されるシアネート樹脂およびこれを用いた組成物。


【特許請求の範囲】

【請求項 1】フェノール型化合物がアリールジメチレンで結合したフェノール樹脂の水酸基に対してジアリールホスホロ化およびシアネート化して得られるシアネート

樹脂。

【請求項 2】下記一般式 1

【化 1】



(式中、R¹およびR²は、同一もしくは異なる水素原子、低級アルキル基、アリール基もしくはアラルキル基の何れかであり、xは0~3、yは0~5の整数であり、Arは、無置換あるいは置換基を有するフェニレンもしくはビフェニレン等の芳香族の基であり、nおよびmは同一もしくは異なる自然数を示す)で表される請求項1記載のシアネート樹脂。

【請求項 3】請求項 2 の一般式 1 中の R¹ および R² が全て水素原子であることを特徴とする請求項 1 記載のシアネート樹脂。

【請求項 4】請求項 2 の一般式 1 中の R¹ および R² が全て水素原子であって、Ar がフェニレンもしくはビフェニレンであることを特徴とする請求項 1 記載のシアネート樹脂。

【請求項 5】請求項 1 から 4 記載のいずれかのシアネート樹脂を必須成分とする難燃性樹脂組成物。

【請求項 6】請求項 5 記載の樹脂組成物を加熱硬化して得られる積層板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ハロゲンを含まない難燃性シアネート樹脂であり、これを用いたプリプレグ、及び積層板に関するものである。

【0002】

【従来の技術】電気・電子機器に広く使用されているプリント配線板には、エポキシ樹脂が一般的に用いられている。そして、火災に対する安全性を確保するために難燃性を考慮した樹脂組成物としてハロゲン含有化合物が一般的に用いられている。近年、高密度、低誘電率そして高信頼性の要求される半導体パッケージ用プリント配線板を中心にエポキシ樹脂よりも高性能な樹脂としてシアネート樹脂が用いられるようになった。現在一般的に用いられているシアネート樹脂としては、ビスフェノール A のジシアネートであり必要特性に応じてビスマレイミドやエポキシ化合物と共用されている。そして、同様に火災に対する安全性を確保するために難燃性を考慮した樹脂組成物としてハロゲン含有化合物が一般的に用いられている。

【0003】このハロゲン化合物として代表的なもの

は、臭素化エポキシ樹脂等の芳香族臭素化合物であり、他の物性を低下することなく難燃性を付与できる点で優れている。しかし、これらの化合物は燃焼時に有毒な臭化水素が出るだけではなく、不完全燃焼の際に内分泌かく乱作用物質(環境ホルモン)として知られる猛毒なポリブロモベンゾジオキサン及びポリブロモベンゾフランが発生する恐れがある。この様な指摘を受けて臭素含有難燃剤に代わる環境調和型難燃剤の開発が検討されている。

【0004】ハロゲン系以外の難燃剤としては、窒素化合物、リン化合物、金属水酸化物などが知られている。金属水酸化物は、大量に添加する必要があるため積層板の誘電率などの物性変化が大きく問題であった。リン化合物は、比較的少量で難燃化が可能であることから種々検討されている。しかし、一般的なリン系難燃剤であるトリフェニルホスフェートやクレジルジフェニルホスフェートは、これらの化合物の可塑性作用により樹脂のガラス転移点が大幅に低下するばかりではなく、積層板を加工する際のメッキ工程において処理液中に添加したリン系難燃剤が溶出して汚染する問題も生じる。

【0005】一方、シアネート樹脂は、環化 3 量化してトリアジン環を生成しながら重合することが知られている。このトリアジン環の生成が、シアネート樹脂の耐熱性の要因である。窒素系難燃剤であるメラミン誘導体もトリアジン環を有しているように、シアネート樹脂の硬化物は、エポキシ樹脂と比較すれば、燃焼しにくい樹脂である。しかし、窒素化合物は、効能が小さいので単独使用では難燃化させることが困難であり、他の難燃剤と組み合わせる必要がある。ところが、フェノール化合物、有機酸、アミン類、金属塩等は、シアネート樹脂の硬化触媒として知られており、多量に添加するとシアネート樹脂の保存安定性が低下し、時には加熱しなくても硬化してしまうことも起こる。このようにシアネート樹脂は、非常に反応活性が高いため、組み合わせ可能な難燃剤の範囲は同様な熱硬化性樹脂であるエポキシ樹脂等に比較して大幅に制限されてしまう。

【0006】シアネート樹脂を分子設計する場合もシアネート基の反応活性を考慮した合成を行なう必要があり、エポキシ樹脂で多用される変性等が困難である。以

上のような制約からハロゲン化合物を使用せずにシアネート樹脂を難燃化することは難しく、新たな技術の開発が望まれていた。また、航空宇宙分野や自動車分野においてもコンピューターによる制御が行なわれており、これらに使用される部品類はかなり過酷な条件に曝されることも珍しくない。そのためこの分野においては、過酷な条件下であっても電気特性、機械特性が変化しない等の変質し難い耐久性に優れた材料が望まれていた。しかし、これらを満足するシアネート樹脂に適した非ハロゲン系難燃剤は知られていない。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、この様な問題を解決すべく検討されたものであり、ハロゲン化合物を用いずに高度に難燃性を付与し、シアネート樹脂の特徴である高耐熱、吸湿ハンダ耐性、耐マイグレーション特性等の特性が良好な難燃性のシアネート樹脂であり、環境調和型で尚且つ高信頼性のシアネート樹脂組成物およびこれを用いた積層板を提供することである。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明者等は、シアネート化合物の骨格構造と難燃性発現のメカニズムについて鋭意研究を続けた結果、特定のリン酸エステル構造を有するシアネート化合物が上記の目的を満足することを見出し、本発明を完成するに至った。本発明は次のような分子設計に基づき達成されたものである。まず、難燃性を発現させる元素としてリンに注目して検討した結果、リン酸エステル構造であれば、シアネート基の反応性に影響を与えないことを見出した。さらに、添加型のリン酸エステルに見られる可塑剤的作用による耐熱性の低下を防止する目的でシアネート化合物にリン酸エステル構造を組み込む方法を検討した。その結果、リン酸エス

ル構造を有しフェノール性水酸基の残存している化合物を予め合成し、最終段階で残ったフェノール性水酸基をシアネート化する方法で目的とするリン酸エステル構造を有するシアネート化合物が得られ、このものが総合性能で優れていることを見出した。

【0009】更に、シアネート樹脂の硬化挙動を踏まえて硬化物の物性を最大限に引き出すための分子設計を進めた。その結果、シアネート樹脂の難燃化に必要な基本構造とトリアジン生成のための硬化挙動に適した構造が以下のようなものであることを見出した。

(a) 樹脂の主鎖は、炭素-炭素結合であること

(b) リン酸エステルは、樹脂の側鎖として導入されていること

(c) シアネート基は、1分子中に少なくとも2個以上有すること


(d) シアネート基とリン酸エステルは、隣接せずにベンゼン環として3個以上の間隔を有すること。

【0010】この特性の発現メカニズムは、不明な点も多く断定できないが、以下のように推察される。(a)

(b) の効果としては、樹脂中のリン含量が少なくても難燃性を確保できる点であり、樹脂の吸湿率を左右するリン酸エステル構造の比率が低く電気特性等が安定する。(c) は、硬化樹脂の耐熱性を確保するための架橋密度を担っている。(d) は、耐熱性および電気特性に重要なトリアジン環を生成する際に立体障害を緩和するために必要と思われる。その結果として硬化歪の小さな樹脂が得られ、クラック等の発生を防止していると推察できる。

【0011】すなわち、本発明を具体的な構造で示すと次のとおりである。下記一般式(1)

【化2】



(式中、 R^1 および R^2 は、同一もしくは異なる水素原子、低級アルキル基、アリール基もしくはアラルキル基の何れかであり、 x は0~3、 y は0~5の整数であり、 Ar は、無置換あるいは置換基を有するフェニレンもしくはビフェニレン等の芳香族の基であり、 n および m は同一もしくは異なる自然数を示す)で表されるシアネート樹脂。

(2) 一般式(1)で表されるシアネート化合物を必須成分とすることを特徴として、他のシアネート化合物もしくはそのプレポリマーと、ハロゲン化されていないエポキシ樹脂および硬化剤を含むシアネート樹脂組成物。

(3) 上記(2)の樹脂組成物を基材に含浸してなるこ


とを特徴とするプリプレグであり、更にこのプリプレグを1枚以上積層して加熱加圧することで硬化させた難燃性積層板である。

【0012】

【発明の実施の形態】上記一般式(1)で示される本発明のリン化合物は、フェノール樹脂類とジアリールホスホロハライドを塩基の存在下で反応させ部分的にジアリールホスホロ化したフェノール樹脂類を合成し、次いで塩基の存在下でハロゲン化シアネートと反応させることにより容易に合成できる。一般式(1)の R^1 および R^2 が水素原子で Ar がフェニレンであるフェノール・キシリレン樹脂(以後、「PXY」と略す)とジフェニルホスホ

ロクロリデート（以後、「DPC」と略す）そして塩化シアンを用いた場合を例示する。

【化3】



（式中、nおよびmは前述と同じ意味を持つ）

【0013】1段目の反応は、トリアリールリン酸エステルの製法として知られる一般的な方法が使用できる。例えば、PXYと塩基を含む有機溶媒中にDPCを滴下する方法にて実施できるが、これに限定されるものではない。反応で副生する塩化水素の捕捉剤である塩基としては、3級アミンであれば、特に制限はないが、トリエチルアミンやピリジン等を用いることができる。中でもトリエチルアミンが好ましい。用いる有機溶媒としては特に限定されないが、アセトン、メチルエチルケトンのようなケトン類、酢酸エチルのようなエステル類、N、N-ジメチルホルムアミドのような非プロトン系極性溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル類が好適である。また、2種以上の溶媒を混合して用いることもできる。反応温度は、溶媒により適宜選択されるが、一般的に100℃以下が好ましく、0～60℃が好適である。

【0014】2段目の反応は、ハロゲン化シアンを用いるアリールシアネートの製法として知られる一般的な方法が使用できる。例えば、1段目の反応で調整した部分的にジフェニルホスホロ化（以後、「DPC化」と略す）したフェノール・キシリレン樹脂（以後、「DPC-PXY」と略す）と塩化シアンを有機溶媒に溶解し、塩基を滴下する方法にて実施できるが、これに限定されるものではない。反応で副生する塩化水素の捕捉剤である塩基としては、3級アミンであれば、特に制限はないが、トリエチルアミンやピリジン等を用いることができる。中でもトリエチルアミンが好ましい。用いる有機溶媒としては特に限定されないが、アセトン、メチルエチルケトンのようなケトン類、酢酸エチルのようなエステル類、N、N-ジメチルホルムアミドのような非プロトン系極性溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル類が好適である。また、2種以上の溶媒を混合して用いることもできる。更に、1段目の反応を行った反応液をそのまま2段目に供することも可能である。反応温度は、溶媒により適宜選択されるが、一般的に60℃以下が好ましく、0～30℃が好適である。

【0015】なお、この反応で得られた上記一般式

(1) で表される本発明のシアネート化合物をDPC-PXY-CNと略すことがある。上記一般式(1)で表される本発明のシアネート樹脂DPC-PXY-CNにおけるシアネート基含量とリン含量は、PXYとDPCの量比である $n/(m+n)$ で決定される。 $n/(m+n)$ が小さい場合は、リン含量が小さいため難燃性の作用が減少する。そこで、難燃性を維持するために組成物中の含量を大きくするか、他の難燃剤との併用が必要になる。一方、 $n/(m+n)$ が大きい場合は、リン含量が大きくなるが硬化性の基であるシアネート基が減少するため硬化時の架橋密度が減少し、耐熱性の低下を起す恐れがあることから架橋密度の高い樹脂との組み合わせが必要となる。以上の観点から $n/(m+n)$ は、0.05以上が必要であり、通常0.1～0.95が好ましく、0.2～0.8がさらに好ましい。

【0016】原料であるフェノール樹脂は、一般式

(1) のArがフェニレンのタイプおよびビフェニレンのタイプが市販されており、これを使用することができる（例えば、明和化成（株）製 MEH-7800, MEH-7851がそれに相当する）。また、必要に応じてフェノール化合物とビス（メトキシメチレン）化された芳香族化合物との反応により合成することもできる。この化合物において、分子量が小さい場合、DPC化率 $n/(m+n)$ を上げると水酸基の全てがDPC化され架橋反応基であるシアネート基を含まない物質が多く含まれる可能性がある。一方、分子量が大きい場合、樹脂ワニスの粘度上昇により基材に対する含浸性が悪化する可能性がある。以上の観点から原料であるフェノール樹脂（例えば、PXY）としては、低分子である2核体の含量が少なく分子量が1万以下のものが好ましい。

【0017】本発明の樹脂組成物に用いるリン酸エステル構造を有するシアネート樹脂の使用量は、構造および難燃の等級により適宜選択されるため一概には規定できないが、難燃性の発現は、樹脂組成物中のリン含量に相关する。例えば、ULの難燃規格に適合するためのリン含量としては、0.1重量%が必要であり、0.5重量%

以上が更に好ましい。また、リン酸エステル構造は、樹脂の吸湿率を増加させるため、電気特性を安定させること及びハンダの高温処理等に対応するためにリン含量として3重量%以下が好ましく、2重量%以下が更に好ましい。

【0018】本発明の樹脂組成物には目的を損なわない範囲で、他の熱硬化性樹脂を併用することができる。具体的に例示すれば、ビスフェノールAおよびビスフェノールFのグリシジルエーテル、フェノールノボラックおよびクレゾールノボラックのグリシジルエーテルなどに代表されるエポキシ樹脂、ビスフェノールAジシアネートもしくはそのプレポリマーで代表されるシアネート樹脂、ビスマレイミド類、シアネート樹脂をビスマレイミドで変性した樹脂、(メタ)アクリル酸エステルまたはジアリルテレフタレートのような重合性不飽和基含有樹脂が挙げられるが、これらに限定されない。また、熱可塑性樹脂も添加することができる。具体的には、ポリフェニレンエーテル、ポリスチレン、ポリブタジエン、ポリイミド、およびこれらの樹脂の各種変性された樹脂を挙げることができるが、これらに限定されない。

【0019】本発明の樹脂組成物の硬化触媒は、シアネート基の硬化触媒として知られる公知のものを用いることができる。具体的には、オクチル酸亜鉛、オクチル酸錫、ジブチル錫ジマレート、アセチルアセトン鉄などの有機金属化合物、塩化アルミニウム、塩化スズ、塩化亜鉛などの金属塩、トリエチルアミン、ジメチルベンジルアミン、2-メチルイミダゾールなどのアミン類、フェノール、カテコールなどのフェノール類が挙げられるが、これらに限定されない。更に、併用する樹脂の種類によっては、必要に応じてその樹脂用の硬化触媒を併用することができる。なお、本発明の組成物には目的に応じて無機あるいは有機のフィラーを添加することができる。無機フィラーの具体例としては、水酸化アルミニウム、シリカ、アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、炭化ケイ素、マイカ、タルク等およびその表面処理品が挙げられるが、これらに限定されない。

【0020】本発明のシアネート樹脂組成物を用いた銅張積層板の製造は、公知の方法に従うことにより行われる。すなわち、シアネート化合物等を含む熱硬化性樹脂組成物を有機溶剤に溶解させた樹脂ワニス进行调整し、これを基材に含浸させ、熱処理してプリプレグとし、このプリプレグと銅箔とを積層して加熱成形して銅張積層板とする方法である。樹脂ワニスに使用される溶媒としては、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン、N,N-ジメチルホルムアミド等の単独もしくは2種類以上の混合溶媒が挙げられる。樹脂ワニスを含浸させる基材としては、ガラス繊維、アルミナ繊維、ポリエステル繊維、ポリアミド繊維等の無機または有機繊維からなる織布、不織布、マット、紙あるいはこれらの組み合わせを挙げることができ

る。プリプレグを得る熱処理条件は、使用した溶媒、触媒量およびその他の添加剤の種類により適宜選択されるが、一般的に知られた条件で行なうことができる。例えば、100℃～200℃の温度で1分～30分加熱する方法が挙げられる。プリプレグと銅箔を積層し銅張積層板とする加熱成形条件としては、150℃～250℃の温度範囲で1MPa～10MPaの成形圧力で30分～300分の加熱プレスする方法が挙げられる。

【0021】

【実施例】以下に本発明の実施例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。なお、実施例、比較例における部および%は特に断らない限り重量基準である。

合成例1 [DPC-PXYの合成]

メチルエチルケトン1リットルにフェノール・キシレン樹脂(PXY)[明和化成(株)製、MEH-7800(数平均分子量Mn=1,000)]200gを溶解し、温度計、攪拌装置、冷却管、滴下管を付けた5リットル反応器に仕込んだ。この溶液を5℃まで冷却した後、ジフェニルホスホクロリデート(DPC)[大八化学(株)製 DPC]154gとメチルエチルケトン500ミリリットルを加えた。次に反応温度を5℃に維持しながらトリエチルアミン64gを滴下することにより反応を行なった。滴下終了後、25℃にて2時間熟成反応を行い反応を完結させた。反応液を0.1N塩酸500ミリリットルで2回および水500ミリリットルで1回の洗浄を行なうことにより過剰のトリエチルアミンおよび反応で生成したトリエチルアミン塩酸塩を除去した。洗浄後の反応液から減圧下でメチルエチルケトンを留去して目的とするDPC-PXY 330gを得た(収率=99.2%)。なお、この合成例1の化合物はPXYの水酸基の1/2がDPC化されており、1/2DPC-PXYと呼ぶ。1/2DPC-PXYは、ゲルパーミネーションクロマトグラフィー(GPC)により低分子物質が無いことでDPCとPXYが結合していることを確認し、赤外吸収スペクトル(IR)分析によりリン酸エステルの吸収(P=0:1200 cm^{-1} , P-O-C:980 cm^{-1})があることで同定した。

【0022】合成例2

合成例1と同様な操作にてPXY 200g、DPC 77g、トリエチルアミン 32gを用いて1/4DPC-PXY 265g(収率=99.5%)を得た。

【0023】合成例3

合成例1と同様な操作にて、PXYの代わりにフェノールとビス(ジメトキシメチレン)ビスフェニルとの縮合生成物であるフェノール樹脂(PXYのフェニレン部分がビスフェニレンであるフェノール樹脂であり、以後、「PBP」と略す)[明和化成(株)製、MEH-7851(数平均分子量Mn=1,100)]200g、DPC 131g、トリエチルアミン 54gを用いて1/2DPC-PBP 311g(収率=99.3%)を得た。

【0024】合成例4 [DPC-PXY-CNの合成]
 温度計、攪拌装置、冷却管、滴下管を付けた5リットル
 反応器にクロロシアン45gを含むジクロロメタン溶液
 1リットルを仕込み0℃に冷却した。次に、合成例1で
 得られた1/2DPC-PXY 330gおよびトリエチル
 アミン69gをアセトン1リットルに溶解した溶液を反
 応温度が0℃になるように滴下した。滴下終了後、25
 ℃で2時間熟成反応を行い反応を完結させた。反応液を
 0.1N塩酸500ミリリットルで2回および水500ミ
 リリットルで1回の洗浄を行なうことにより過剰のトリ
 エチルアミンおよび反応で生成したトリエチルアミン塩
 酸塩としてアセトン除去した。洗浄後の反応液から減
 圧下でジクロロメタンを留去し、最後に真空下で140
 ℃まで加熱して低沸不純物を留去した。フラスコに残っ
 た不揮発成分が目的性生物であるDPC-PXY-CN
 341gであった(収率=99.1%)。なお、この不揮発
 成分をアルミバットに投入し、冷蔵庫にて冷却して固形
 化した。また、この生成物は原料が1/2DPC-PXYで
 あることから1/2DPC-PXY-CNと呼ぶ。生成物
 は、ゲルパーミネーションクロマトグラフィー(GP
 C)によりDPC-PXYの分子量が維持されているこ
 とを確認し、赤外吸収スペクトル(IR)分析により水
 酸基の3300cm⁻¹の吸収が無くなり、シアネート基の2200
 cm⁻¹の吸収が出現したことで同定した。

【0025】合成例5

合成例4と同様な操作にて合成例2で得られた1/4DPC
 -PXY 265g、クロロシアン 68g、トリエチ
 ルアミン 104gを用いて1/4DPC-PXY-CN
 285g(収率=99.5%)を得た。

【0026】合成例6

合成例4と同様な操作にて合成例3で得られた1/2DPC
 -PBP 311g、クロロシアン 39g、トリエチ
 ルアミン 59gを用いて1/2DPC-PBP-CN 3
 20g(収率=99.0%)を得た。

【0027】合成例7

ビスフェノールA・ジシアネート[2,2-ビス(4-シアナ
 トフェニル)プロパン、商品名:スカイレックスCA
 200(三菱ガス化学(株)製)]1000部を反応温

度155℃にて7時間反応させることによりビスフェノ
 ールA・ジシアネートのプレポリマーを得た。得られた
 プレポリマーは、GPCによる測定の結果、数平均分子
 量(Mn)=1360であった(以後、このプレポリマ
 ーをBPA-CN-Pと呼ぶ)。

【0028】実施例1

フェノールノボラック・エポキシ(大日本インキ化学
 (株)製、商品名:エピクロンN-770)100部、合成
 例7の2,2-ビス(4-シアナトフェニル)プロパンのプレ
 ポリマー(BPA-CN-P)101部、合成例4のDPC
 化PXYのシアネート(1/2DPC-PXY-CN)4
 9部をメチルエチルケトン 250部に溶解し、不揮発
 分50%の溶液とし硬化触媒2-エチルヘキサン酸亜鉛
 (Zn-EHex) 0.01部を添加して樹脂ワニス調整し
 た。

【0029】この樹脂ワニスを厚さ0.1mmのガラス
 クロス(有沢製作所製 1031)に含浸させ160℃で5
 分間の加熱熟成を行なうことにより、樹脂量50%のプ
 リブレグを得た。このプリブレグを4枚積層し、両面に
 厚さ18μmの銅箔(三井金属工業(株)製 3EC-II
 I)を重ね、面圧2MPa、昇温1.5℃/minで200
 ℃-120minの条件で真空加熱プレスを行い、銅張積
 層板を得た。この積層板の特性を表-1に示した。

【0030】実施例2および3と比較例1~4

表-1に記載した樹脂組成にて実施例1と同様のプリブ
 レグを作成し、同様に銅張積層板をえた。この積層板の
 特性を表-1に示した。比較例1では、硬化反応しない
 レゾルシノールビスジフェニルホスフェート(RDP)
 の比率が高く、ガラス転移点が低下し、耐熱性が劣る。
 比較例2では、水酸化アルミニウムを併用することでR
 DPの使用量を削減したが、水酸化アルミニウムの影響
 もあり、電気的信頼性が低い。比較例3では、難燃成分
 を添加しないため耐熱および電気特性は良好であるが、
 難燃性試験において消炎せずに最上端まで燃焼してしま
 った。比較例4は、臭素化されたエポキシを難燃成分と
 して使用した例である。

【0031】

【表1】

	実施例			比較例			
	1	2	3	1	2	3	4
N-770 (a)	100	100	100	100	100	100	100
BPA-CN-P (b)	101	77	102	81	122	100	88
1/2DPC-PXY-CN (c)	49						
1/4DPC-PXY-CN (d)		73					
1/2DPC-KNV-CN (e)			48				
RDP (f)				69	28		
ハイジライト (g)					70		
EPICRON-153 (h)							62
Zn-EHex (i)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
P%	1.0%	0.9%	0.9%	2.5%	1.0%	-	Br: 12%
難燃性	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	HB	V-0
ガラス転移点	218°C	222°C	216°C	176°C	204°C	220°C	217°C
銅箔引き剥がし強度	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	1.3	1.3
吸湿耐ハンダ	5/5	5/5	5/5	0/5	1/5	5/5	5/5
高温高湿バイアス試験	良好	良好	良好	不良	不良	良好	良好

(a)大日本インキ化学(株)製 フェノールノボラック・エポキシ

(b)合成例7の2,2-ビス(4-シアナトフェニル)プロパンのプレポリマー

(c)合成例4のシアネート樹脂

(d)合成例5のシアネート樹脂

(e)合成例6のシアネート樹脂

(f)味の素ファインテクノ(株)製 レゾルシノールビスジフェニルホスフェート

(g)昭和電工(株)製 水酸化アルミニウム

(h)大日本インキ化学(株)製 臭素化エポキシ樹脂

(i)硬化触媒:和光純薬工業(株)製 2-エチルヘキサノ酸亜鉛

表-1において、物性は次に記載する方法もしくは測定器を用いて行なった。

(1)難燃性:UL94垂直法に準拠して燃焼時間により評価した。各種銅張積層板の銅箔をエッチング除去した板から幅12.7mm、長さ127mmを切り出したものを試験片とした。試験は、各5個の試験片に対して対して2回の接炎を行い、消炎時間を測定した。なお、平均消炎時間が5秒以内で且つ最長消炎時間が10秒以内である物がUL94V-0である。消炎しない物がHBとなる。

(2)ガラス転移温度(T_g):セイコーインスツルメンツ(株)製の熱分析システム製SSC5200を用いて、昇温速度5°C/min、周波数10Hzで動的粘弾性測定(DMA)を行い、損失正接(tan δ)ピークより求めた。

(3)銅箔引き剥がし強度:JIS規格(C6481)に準拠して行なった。銅箔は、三井金属工業(株)の3EC-III(18μm)を使用した。単位は、kN/mである。

(4)吸湿耐ハンダ性:両面の銅箔を面積で50%づつエッチングした5センチメートル角の積層板をサンプルとして、PCT条件(121°C 2気圧の飽和蒸気)に4時間放置することで吸湿させた。この吸湿したサンプルを260°Cのハンダ浴に30秒間浸漬した。浸漬後の積層板の表面状態を目視で観察して膨れ等の異常が無いかを調べた。結果の表記は、異常の発生しなかった試験片の枚数である(全て異常が無い場合は、5/5となる)。

(5)高温高湿バイアス試験:配線間隔100μmの櫛型パターンを積層板に形成し、PCT条件(121°C 2気圧の飽和蒸気)に500時間放置し、絶縁抵抗を測定した。測定結果で10¹⁰以上の抵抗値を維持していたものを良好とし、それ以下に低下していたものを不良とした。

【0032】

【発明の効果】本発明のリン酸エステル構造を有するシアネート化合物およびそれを用いた組成物は、ハロゲン化合物を用いずに高度に難燃性を実現した環境調和型の材料であり、シアネート樹脂の優れた電気特性および高耐熱、高信頼性も兼ね備えたものである。すなわち、本発明の樹脂の特徴としては、優れた接続信頼性と過酷な条件であっても変質しない高耐久性の環境調和型材料である。このことから、熱や湿度変化等の過酷な航空宇宙

分野および自動車分野用の材料として、または発熱冷却
サイクルの激しい半導体パッケージ基板として、特に有

用である。

フロントページの続き

(72)発明者 平松 聖生
東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦
斯化学株式会社東京研究所内

F ターム(参考) 4F072 AA01 AA04 AA06 AA07 AB05
AB06 AB09 AB11 AB28 AB29
AD18 AE01 AC03 AG14 AG19
AH02 AH22 AJ04 AK14 AL13
4J032 CA04 CA06 CB04 CC01 CD07
CE03 CG07